

MAXIMO 610

Oxido de Zinc.



Especificación de
producto.

MAXIMO 610

Oxido de Zinc.

Concentrado de zinc, utilizado para fabricar zinc metálico, además, materia prima para la fabricación de diversos tipos de óxidos y sulfatos de zinc.



Análisis Químico Típico

Zinc (Zn)	55.0 %	Mínimo
Plomo (Pb)	6.0 %	Máximo
Fierro (Fe)	5.0 %	Máximo
Cadmio (Cd)	0.4 %	Máximo
Cloro (Cl)	6.0 %	Máximo
Sodio (Na)	5.0 %	Máximo
Potasio (K)	4.0 %	Máximo

CORPORATIVO

OFICINA MONTERREY

Serafín Peña 938 Sur, Col. Centro
Monterrey, N.L., México, C.P. 64000
Teléfono: (+52 81) 8345 4078, 8342 6861
Fax: (+52 81) 8344 3446, 8342 9986
Phone from U.S. and Canada | (210) 401 3933
ventas@gpromax.com

OFICINA MÉXICO D.F.

Francisco Pimentel No.100
Col. San Rafael
México, D.F., C.P. 06470
Teléfono: (+52 55) 5705 7358, 5705 0203
Fax: (+52 55) 5705 0199
ventas@gpromax.com

PLANTAS

PLANTA METALÚRGICA

Manuel M. Ponce y Pedro Galindo
Col. Lomas del Roble, San Nicolás de los Garza
N.L., México, C.P. 66450
Teléfono: (+52 81) 8376 5730, 8376 5783
Fax: (+52 81) 8376 74 89, 8376 7306
compras_metalurgica@gpromax.com
ventas_metalurgica@gpromax.com

PLANTA CARTONCILLO

Calle Aurora S/N, Col. El Mirador
San Nicolás de los Garza
N.L., México, C.P. 66450
Teléfono: (+52 81) 8332 2628 al 31
Fax: (+52 81) 8332 1079
compras_cartoncillo@gpromax.com
ventas_cartoncillo@gpromax.com

SDR

13209 Highway 96
Millport, Alabama, EUA, 35576
Teléfono: (205) 662 8801
Fax: (205) 662 88 02

